

KIVITIETO OY

Teknologiantie 1
90570 Uleåborg
Tel. 08-551 4755 eller 0400-587 640

Nunnanlahden Uuni Oy

Hannu Kokkonen
Joensuuntie 1344 C
83940 Nunnanlahti

ASBESTFIBERANALYS

Undersökning:

Asbestfiberanalys av täljstensprover, analysbeställning 3.10.2001

Uppgifter om proven:

3 st. prov av täljstensmjöl från olika områden i Nunnanlahden Uuni Oy:s täljstensfyndighet med provmärkningar JN1, JN2 och JN3. Provtagare Hannu Kokkonen.

Analysmetod:

Av de malda proverna gjordes en fiberanalys och identifiering av fibermineralerna med ett transmissionselektronmikroskop, som har en energidispersiv röntgenspektrometer (EDS) för utförande av kemiska analyser. Som fastställningsgrund för fibrerna användes standarden SFS 3868.

Resultat:

- Prov JN1: Innehåller inte asbest.
I provet finns en liten mängd fiberartad talk. Talkens EDS-spektrum och elektronmikroskopbild finns som bilaga.
- Prov JN2: Innehåller inte asbest.
I provet finns en liten mängd fiberartad talk. Talkens EDS-spektrum och elektronmikroskopbild finns som bilaga.
- Prov JN3: Innehåller inte asbest.
I provet finns en liten mängd fiberartad talk. Talkens EDS-spektrum och elektronmikroskopbild finns som bilaga.

Uleåborg, den 9.10.2001



Teuvo Määttä
Forskare